

MC-Fastpack 2300 top

Ductiel-elastisch, duurzaam afdichtende injectiehars voor beton en metselwerk



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Zeer laagviscoos elastomeerhars op polyurethaanbasis
- Zeer goed injecteerbaar
- Indringings-actief door geringe oppervlaktespanning
- Water verdringend, geen schuimvorming
- Uitharding onder dynamische spanning
- Hoge elasticiteit
- Duurzame waterdichtheid
- Voldoet aan brandklasse B2 conform DIN 4102 in het injectiemedium
- CE-conformiteit volgens EN 1504-5: CE U(D2) W(1) (1/2/3/4) (5/40)
- REACH-beoordeelde blootstellingsscenario's: Watercontact continue, inhalatie periodiek, verwerking

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Ductiel-elastisch afdichtend opvullen van scheuren, voegen en holle ruimten in constructies bij hoog-, diep-en weg- en waterbouw onder droge, watervoerende en drukwatervoerende omstandigheden
- Injectiewerkzaamheden conform EN 1504-5, DAFStb onderhoudsrichtlijn, ZTV-ING
- Waterdicht maken van metselwerk tegen indringend, optrekkend vocht
- Afdichten van buis- en linerverbindingen met schachtconstructies van afvalwater technische infrastructuur
- Afdichtende injectie van mangatringverbindingen, buisdoorvoeren, mofverbindingen
- Handmatig aanbrengen met de MC-Fastpack Power-Tool

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Vorbereidende maatregelen: Voor de injectie is een onderzoek van het bouwwerk resp. de ondichtheid volgens de stand en regels van de techniek door te voeren en in een injectieconcept vast te leggen. Packers moeten voor de injectie worden geplaatst. Een proefinjectie wordt aanbevolen.

Mengen van de componenten: De componenten A en B van MC-Fastpack 2300 top worden tijdens de verwerking gemengd in de statische menger van het cartridgesysteem en kunnen rechtstreeks worden geïnjecteerd.

De verwerkingstijd van de hars is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Door het koelen van de patronen kan de verwerkingstijd worden verlengd. Verhitting verkort de verwerkingstijd.

Injectie: Twee-componenten injectie wordt uitgevoerd met de MC-Fastpack Power-Tool (verwisselbare schaal 1:1/2:1) bij lage injectiedruk. Voor de injectie worden MC-Hammerpacker LP 12 of MC-Surfacepacker LP aanbevolen. Bij bouwdeel-/ ondergrondtemperaturen onder $< 5^{\circ}\text{C}$ is de verwerking ontoelaatbaar. Neem de aanwijzingen in de ontwerp specificaties en de veiligheidsinformatiebladen in acht.

Gereedschapsreiniging: Binnen de verwerkingstijd alle oplosmiddelbestendige gereedschappen met MC-Verdunning PU of MC-Cleaner eco worden gereinigd. Aan- of uitgereageerd materiaal kan men enkel mechanisch verwijderen.

TECHNISCHE WAARDE & PRODUCTKARAKTERISTIEK

Kenmerk	Eenheid	Waarde	Opmerkingen
Mengverhouding	volumedeel	1 : 1	comp. A : comp. B
Dichtheid	kg/dm ³	ca. 1,04	DIN 53479
Viscositeit	mPa·s	ca. 55	DIN EN ISO 3219
Verwerkingstijd	minuten	ca. 10	EN 1504-5 (tot 1.000 mPa·s)
Verwerkingsvoorwaarden	°C	5 - 40	bouwdeel- en ondergrondtemperatuur
Rek (vrij)	%	ca. 100	
Rek (in de scheur)	%	ca. 11 - 17	EN 12618-2
Hechttreksterkte	N/mm ²	ca. 1,31	DIN EN 12618-1
Oppervlakte spanning	mN/m	34,651	Krüss-processor, Tensiometer K100
Glasovergangstemperatuur	°C	-34,2	DIN EN ISO 11357-2
Uitzetting (met water)	%	ca. 4	EN 14406
Alle technische kenmerken zijn laboratoriumwaarden en bepaald bij 21°C ± 2°C en 50% relatieve vochtigheid.			
Kleur	lichtbruin		
Reinigingsmiddel	MC-Verdünnung PU, gebruik nooit water of waterhoudende reinigingsmiddelen.		
Leveringsvorm	8 x 400 ml dubbelkamer cartouchen per doos met 8x MC-Quadro Mixer (1:1,2:1)		
Opslag	In ongeopende originele verpakking en bij temperaturen tussen 5°C en 35°C in een droge omgeving minstens 18 maanden houdbaar.		
Afvalverwijdering	Wegwerpverpakkingen volledig legen. Raadpleeg ons informatieblad "Lege transport- en verkoopverpakkingen terugnemen". Op verzoek sturen wij u deze graag toe.		

Veiligheidsinstructies

Neem de gevarenaanduidingen en veiligheidsadviezen op de etiketten en veiligheidsinformatiebladen in acht. GISCODE: PU40

Opmerking: De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op onze ervaring en beste kennis, maar is niet bindend. Zij moeten worden afgestemd op de desbetreffende bouwobjecten, het beoogde gebruik en de bijzondere plaatselijke eisen. De van de standaardtoepassing afwijkende objectvoorwaarden worden vooraf gecontroleerd door de planner en vereisen individuele goedkeuring. Het deskundige en technische advies van MC vervangt niet de planning van de bouwgeschiedenis. Voor zover dit het geval is, zijn wij in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden aansprakelijk voor de juistheid van deze gegevens. Aanbevelingen van onze medewerkers die afwijken van de technische merkbladen zijn voor ons slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd. In ieder geval moeten de algemeen aanvaarde regels van de technologie in acht worden genomen. De informatie in dit technische gegevensblad geldt voor het product dat wordt geleverd door het in de voetnoot vermelde land. Er dient te worden opgemerkt dat specificaties in andere landen hiervan kunnen afwijken. Neem de in het buitenland geldige productinformatiebladen in acht. Het laatste technische gegevensblad is van toepassing; de datum van uitgave in de voetregel moet in acht worden genomen. Alle eerdere edities zijn ongeldig en mogen niet meer worden gebruikt. De laatste versie kan bij ons worden aangevraagd of van het internet worden gedownload. [2400024102]